



TIRAFONDI

DIFFERENTI ACCIAI CON CUI POSSONO ESSERE REALIZZATI I TIRAFONDI
DIFFERENT KINDS OF STEEL TO REALIZE TIE-BARS

ACCIAIO C45 FORNITURA STANDARD/ STANDARD SUPPLY

ACCIAIO C45

C		Mn		P		S	Cr	Si	Mo	Ni	Cr+Ni+Mo
min	max	min	max	min	max	max	max	max	max	max	max
0,37	0,44	0,50	0,90	-	0,030	0,035	0,40	0,40	0,10	0,40	0,63

ACCIAIO 42CMo4 SU RICHIESTA/ ON DEMAND

ACCIAIO 42CMo4

C		Mn		P	S	Cr		Si	Mo	
min	max	min	max	max	max	min	max	max	min	max
0,38	0,45	0,60	0,90	0,025	0,035	0,90	1,20	0,40	0,15	0,30

ACCIAI E ANALISI CHIMICA

ACCIAIO 8.8

Classe di resistenza	Materiale e trattamento	Composizione chimica (Analisi sul prodotto %)					Temperatura di rinvenimento min. °C
		C min.	C max.	P max.	S max.	B 1) max.	
8.8	Acciaio al carbonio con additivi (per es. B, Mn o Cr) bonificato	0,15	0,21	0,40	0,035	0,003	425

BITTE

